



## BITUMITEIPPI 989

Bitumiteippi 989 on valmistettu synteettisestä kalvosta (0,05mm), joka on päällystetty bitumilla (1mm), ja on suojattu irrotettavalla silikonoidulla paperilla.

### Teippiä käytetään:

- Räystäskouruissa
  - Kattoikkunoissa
  - Katoissa
  - Katon harjanteissa ja sisäkulmissa
  - Seinien ja viemäreiden tiivistämiseen ja korjaukseen
  - Lyijyissä oleviin halkeamiin
- Bitumiteippi 989:llä on erinomainen tarttuvuus, ruostetta ehkäisevät ominaisuudet ja kestää korkeita lämpötiloja ja on erittäin helppo asentaa.

### Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:

Laatu:	bitumi-elastomeerin ja kalvon kombinaatio
Värit:	Alumiini ja lyijy
Rullan pituus:	10 m
Paksuus:	1 mm
Ominaispaino:	n. 1,05kg/litra (bitumi)
Repäisylujuus:	7 N (DIN 53363)
Vetolujuus:	57 N/10 cm (ISO 1421)
Murtovenyvä:	24%
Leikkauslujuus:	Kuiva betoni: 0,9 N/cm <sup>2</sup> / Primeroitu betoni: 3,2 N/cm <sup>2</sup>
Lämpötilankesto:	-20°C-+70°C



Käyttölämpötila: +10°C-.30°C. Matalissa käyttölämpötiloissa (+10°C ja alempi) teippi tulee säilyttää huoneen lämpötilassa ja on suositeltavaa käyttää apuna kuumailmapuhallinta.

10cmx10m	7003
5cmx10m	7004