

Polymeerimassa MS 939

TEROSON® MS 939 on erittäin monikäyttöinen silaanipolymeeriliima, jota käytetään elastiseen tiivistykseen ja liimaamiseen. Suuri lujuus ja hyvä elastisuus. TEROSON MS 939 täyttää aurinkopanelien kostealämpötestin ja sähkölaitteiden UL-hyväksynnän. Kestää erinomaisesti sääoloja. Kiinnittyy eri materiaaleihin ilman pohjustusainetta. Erinomainen UV- ja säänkestävyys. Ei ole syövyttävä eikä sisällä liuottimia, isosyanaatteja, silikoneja ja PVC: tä.

Tekniset tiedot

- Värit	valkoinen, musta ja harmaa
- Koostumus	tahna, tiksotroopinen
- Shore-kovuus A (DIN EN ISO 868)	55
- Kovettumissyvyys 24 tunnin jälkeen	3 mm
- Nahkoittumisaika	5 min
- Vetolujuus (DIN 53504)	3,0 MPa
- Venyvyys repeytyessä (DIN 53504)	250 %
- Käyttölämpötila	-40...+100 °C
- Pakkauskoko	290 ml



290 ml 7730